

付表-5 (面積分類 S-5)

単位 : mm

欠点項目		等級	1級	2級	3級	4級	5級		
素地露出		●●●●●●●●	許容しない						
錆		●●●●●●●●	許容しない						
光沢不良		艶限度見本外	許容しない			欠点としない			
ピンホール		生地が見えるもの	許容しない						
わき	曲げ線に沿って幅10以内	大きさ	5~50	5~100	5~200	欠点としない			
		許容数	5	5	5				
しま	大きさ		許容しない	5~20φ	5~40φ	欠点としない			
	許容数			5	5				
しみ	大きさ	φ	0.1~0.5	0.1~1	0.1~2	0.1~4	欠点としない		
	許容数		9	10	10	10			
すけ	色許容限度見本範囲外	大きさ	許容しない	5~20φ	5~40φ	5~80φ	欠点としない		
		許容数		10	10	10			
	曲げ線に沿って幅20以内	大きさ	許容しない	2×40	4×80	8×160	欠点としない		
		許容数		10	10	10			
たれ	大きさ		許容しない	幅	1~10	1~20	1~40	1~80	
				凸	0.1~0.4	0.1~0.8	0.1~1.6	0.1~3.2	
				長	0~10	0~20	0~40	0~80	
	許容数			10	10	10	2		
ぶつ	線状	大きさ		幅	0.1~0.3	0.1~0.6	0.1~1.2	0.1~2.4	0.1~4.8
				凸	0.1~0.3	0.1~0.6	0.1~1.2	0.1~2.4	0.1~4.8
				長	3~10	3~20	3~40	3~80	3~160
		許容数		9	15	15	15	15	
	面状同色	大きさ		φ	1~1.5	1~3.0	1~5.0	1~5.0	1~5.0
				凸	0.1~0.5	0.1~1.0	0.1~2.0	0.1~2.0	0.1~2.0
				許容数		9	15	15	15
		面状異色	大きさ		φ	0.1~0.5	0.1~1.0	0.1~2.0	0.1~4.0
凸	0.1~0.5				0.1~1.0	0.1~2.0	0.1~2.0	0.1~2.0	
許容数					9	15	15	15	15
つやむら	つやの差2分以外		大きさ	50φ	100φ	200φ	欠点としない		
		許容数	3	10	10				
にじみ	大きさ	φ	許容しない	0.1~1.0	0.1~2.0	0.1~4.0	欠点としない		
	許容数			15	15	15			
はじき	同色	大きさ	φ	1~1.5	1~3.0	1~5.0	1~5.0	欠点としない	
		許容数		9	15	15	15		
	異色	大きさ	φ	0.1~0.5	0.1~1.0	0.1~2.0	0.1~4.0	欠点としない	
		許容数		9	15	15	15		
ふくれ	大きさ		φ	1~2.5	1~5.0	1~10.0	1~20.0	1~24.0	
			凸	0.1~0.2	0.1~0.4	0.1~0.8	0.1~1.6	0.1~3.2	
	許容数		3	5	5	5	5		
へこみ	大きさ		φ	T~2.5	1~5.0	1~10.0	1~20.0	1~24.0	
			凸	0.1~0.2	0.1~0.4	0.1~0.8	0.1~1.6	0.1~3.2	
	許容数		3	5	5	5	5		
オレンジピール	許容限度見本外	大きさ	許容しない	200φ	400φ	欠点としない			
		許容数		5	5				
きず	線状	生地まで達する		許容しない					
		生地まで達しない	大きさ	幅	0.1~0.5	0.1~1.0	0.1~2.0	0.1~4.0	欠点としない
			長	2.5~5.0	2.5~20	2.5~40	2.5~80		
	許容数		3	10	10	10			
面状	生地まで達する		許容しない						
	生地まで達しない	大きさ	φ	0.3~0.1	0.3~2.0	0.3~4.0	0.3~8.0	欠立としない	
許容数		3	10	10	10				