

付表-1 (面積分類 S-1)

単位: mm

欠点項目		等級	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級		
素地露出	●●●●●●●●		許容しない						
錆	●●●●●●●●		許容しない						
光沢不良	艶限度見本外		許容しない			欠点としない			
ピンホール	生地が見えるもの		許容しない						
わき	曲げ線に沿って幅10以内	大きさ	5~50	5~100	5~200	欠点としない			
		許容数	1	1	1				
しま	大きさ		許容しない	5~20φ	5~40φ	欠点としない			
	許容数			1	1				
しみ	大きさ	φ	0.1~0.5	0.1~1	0.1~2	0.1~4	欠点としない		
	許容数		1	2	2	2			
すけ	色許容限度見本節囲外	大きさ	許容しない	5~20φ	5~40φ	5~80φ	欠点としない		
		許容数		2	2	2			
すけ	曲げ線に沿って幅20以内	大きさ	許容しない	2×40	4×80	8×160	欠点としない		
		許容数		2	2	2			
たれ	大きさ		許容しない	幅	1~10	1~20	1~40	1~80	
				凸	0.1~0.4	0.1~0.8	0.1~1.6	0.1~3.2	
				長	0~10	0~20	0~40	0~80	
	許容数			2	2	2	2		
ぶつ	線状	大きさ	幅	0.1~0.3	0.1~0.6	0.1~1.2	0.1~2.4	0.1~4.8	
			凸	0.1~0.3	0.1~0.6	0.1~1.2	0.1~2.4	0.1~4.8	
			長	3~10	3~20	3~40	3~80	3~160	
		許容数		1	3	3	3	3	
	面状同色	大きさ	φ	1~1.5	1~3.0	1~5.0	1~5.0	1~5.0	
			凸	0.1~0.5	0.1~1.0	0.1~2.0	0.1~2.0	0.1~2.0	
			許容数		1	3	3	3	3
		面状異色	大きさ	φ	0.1~0.5	0.1~1.0	0.1~2.0	0.1~4.0	0.1~5.0
凸	0.1~0.5			0.1~1.0	0.1~2.0	0.1~2.0	0.1~2.0		
許容数				1	3	3	3	3	
つやむら	つやの差2分以外		大きさ	50φ	100φ	200φ	欠点としない		
		許容数	1	2	2				
にじみ	大きさ		許容しない	0.1~1.0	0.1~2.0	0.1~4.0	欠点としない		
	許容数			3	3	3			
はじき	同色	大きさ	1~1.5	1~3.0	1~5.0	1~5.0	欠点としない		
		許容数	1	3	3	3			
	異色	大きさ	0.1~0.5	0.1~1.0	0.1~2.0	0.1~4.0	欠点としない		
		許容数	1	3	3	3			
ふくれ	大きさ		φ	1~2.5	1~5.0	1~10.0	1~20.0	1~24.0	
			凸	0.1~0.2	0.1~0.4	0.1~0.8	0.1~1.6	0.1~3.2	
	許容数		1	1	1	1	1		
へこみ	大きさ		φ	1~2.5	1~5.0	1~10.0	1~20.0	1~24.0	
			凸	0.1~0.2	0.1~0.4	0.1~0.8	0.1~1.6	0.1~3.2	
	許容数		1	1	1	1	1		
オレンジピール	許容限度見本外	大きさ	許容しない	200φ	400φ	欠点としない			
		許容数		1	1				
きず	線状	生地まで達する		許容しない					
		生地まで達しない	大きさ	幅	0.1~0.5	0.1~1.0	0.1~2.0	0.1~4.0	欠点としない
				長	2.5~5.0	2.5~20	2.5~40	2.5~80	
	許容数		1	2	2	2			
	面状	生地まで達する		許容しない					
生地まで達しない		大きさ	φ	0.3~0.1	0.3~2.0	0.3~4.0	0.3~8.0	欠点としない	
	許容数		1	2	2	2			