

付表-3 (面積分類 S-3)

許容欠点限度表

使用目的分類		1級	2級	3級	4級	5級		
欠け	欠点の大きさ mm	2.0	2.0	2.0	8.0	8.0		
	欠点の数量	1	1	2	4	4		
ひび	欠点の大きさ mm	許容しない		2.0	8.0	8.0		
	欠点の数量			2	4	4		
割れ	—————	許容しない						
ふくれ	欠点の大きさ mm	4.0	4.0	4.0	8.0	8.0		
	欠点の数量	1	1	2	4	4		
くぼみ	欠点の大きさ mm	4.0	4.0	4.0	8.0	8.0		
	欠点の数量	1	1	2	4	4		
ひげ	欠点の大きさ mm	限度見本による				欠点としない		
	欠点の数量							
ウェルドライン	—————							
B・S・K	—————							
銀条	—————							
きず	欠点の大きさ mm						10.0	10.0
	欠点の数量	1	1	2				
くもり	—————							
はん点	—————							
充填不足	欠点の大きさ mm	2.0	2.0	2.0	8.0	8.0		
	欠点の数量	1	1	2	4	4		
仕上げ	—————	ゲート残量は、1.0 mm 以内 バリ突出量は、0.6 mm 以内						