

付表-4 (面積分類 S-4)

許容欠点限度表

使用目的分類		1級	2級	3級	4級	5級			
欠け	欠点の大きさ mm	4.0	4.0	4.0	8.0	8.0			
	欠点の数量	1	1	2	4	4			
ひび	欠点の大きさ mm	許容しない		2.0	8.0	8.0			
	欠点の数量			2	4	4			
割れ	—————	許容しない							
ふくれ	欠点の大きさ mm	4.0	4.0	4.0	8.0	8.0			
	欠点の数量	1	1	2	4	4			
くぼみ	欠点の大きさ mm	4.0	4.0	4.0	8.0	8.0			
	欠点の数量	1	1	2	4	4			
ひけ	欠点の大きさ mm	限度見本による				欠点としない			
	欠点の数量								
ウェルドライン	—————								
B・S・K	—————								
銀条	—————								
きず	欠点の大きさ mm	20.0	20.0	40.0	欠点としない				
	欠点の数量	1	1	2					
くもり	—————	限度見本による							
はん点	—————								
充填不足	欠点の大きさ mm	4.0	4.0	4.0				8.0	8.0
	欠点の数量	1	1	2			4	4	
仕上げ	—————	ゲート残量は、1.0 mm 以内 バリ突出量は、0.6 mm 以内							