

付表-5 (面積分類 S-5)

許容欠点限度表

欠点項目		使用目的分類		1級	2級	3級	4級	5級	
欠け	欠点の大きさ mm	6.0	6.0	6.0	10.0	10.0			
	欠点の数量	1	1	2	4	4			
ひび	欠点の大きさ mm	4.0	4.0	6.0	10.0	10.0			
	欠点の数量	1	1	2	4	4			
割れ	—————	許容しない							
ふくれ	欠点の大きさ mm	6.0	6.0	6.0	10.0	10.0			
	欠点の数量	1	1	2	4	4			
くぼみ	欠点の大きさ mm	6.0	6.0	6.0	10.0	10.0			
	欠点の数量	1	1	2	4	4			
ひげ	欠点の大きさ mm	限度見本による				欠点としない			
	欠点の数量								
ウェルドライン	—————								
B・S・K	—————								
銀条	—————								
きず	欠点の大きさ mm								30.0
	欠点の数量	1	1	2					
くもり	—————	限度見本による							
はん点	—————								
充填不足	欠点の大きさ mm	6.0	6.0	6.0	10.0	10.0			
	欠点の数量	1	1	2	4	4			
仕上げ	—————	ゲート残量は、1.5 mm 以内 バリ突出量は、0.8 mm 以内							